

19. juni 2023

CM 780 Hurtig Fiberspartel

FALDLÆGNING

FIBERFORSTÆRKET

PUMPEBAR

HURTIGTØRENDE

CM 780 Hurtig Fiberspartel er en pumpebar, selvudjævnende spartelmasse. Produktet er fiberforstærket og hurtighærdende. Beregnet til spartling af faldbygninger.

Anvendelsesområde

Spartelmassen er beregnet til nyproduktion, reovering og gulvvarmekonstruktioner. Produktet er beregnet til indendørs brug på underlag af beton, letbeton, sten, keramik, gulvgips og træ. Ved anvendelse på underlag af træ, skal der anvendes CM-armeringsnet af stål. Produktet er beregnet til at blive belægges med overfladelag, f.eks. fliser, tæppe eller lignende.

Forbehandling


Underlaget skal være rent og frit for støv, cementflager, fedt og andre forureninger, der kan forhindre vedhæftning. Underlagets vedhæftnings- og overfladestyrke skal være min. 0,5 MPa. Underlaget primes altid med PP 600 Primer, som skal tørre før spartling. Af hensyn til primerens filmdannelse og spartemassens hærdning må underlagets temperatur ikke komme under 10 °C. Det bedste resultat opnår, hvis temperaturen i arbejdsområdet er mellem 10–25 °C. Ved højere eller lavere temperaturer henholdsvis forkortes eller forlænges hærdningstiden. Betonkonstruktioner må ikke spartles før tidligst en måned efter støbning af hensyn til revnedannelser på grund af krympning og eventuelle sætninger. Vejledende værdi 95 % RF i konstruktionen bør sættes som øvre grænse for udglatningsarbejde. Ved anvendelse på underlag af træ, må spartellaget ikke være under 13 mm. Desuden skal der anvendes Combimix stålarmoring. Brug altid en Combimix kantliste som afgrænsning. Afløbsbrønde skal altid forsynes med tilstrækkelig tætning, før spartlingen påbegyndes, for at undgå tilstopning af afløbsledninger.

Blandning


Pulveret blandes med maks. 3,6 liter vand (maks. 18 %) pr. pose med 20 kg. Blandingen udføres med boremaskine med påsat piskeris eller med en til formålet beregnet blandingspumpe. Den rette vandblanding kontrolleres gennem en flydeprøve med en cylinder med Ø 30 mm og højde på 50 mm på en glasskive på 300x300 mm. Med korrekt vandblanding skal udbredningen være maks. 135 mm. Med flydeprøven kontrolleres det også, at spartelmassen er sammenhængende og ikke skiller.



Vandbehov
3,6 l/20 kg




Blandetid
3 min



Arbejdsklar
10–25 min.




Arbejdstempe-
ratur
10–25 °C



Lagtykkelse
5–100 mm



Gangbar
1–3 timer



Belægningsklar
(klinker)
12 timer



Combimix[®]

19. juni 2023

CM 780 Hurtig Fiberspartel

FALDLÆGNING

FIBERFORSTÆRKET

PUMPEBAR

HURTIGTØRRENDE

CM 780 Hurtig Fiberspartel er en pumpebar, selvudjævnende spartelmasse. Produktet er fiberforstærket og hurtighærdende. Beregnet til spartling af faldbygninger.

Udlægning

Den blandede masse hældes manuelt ud eller pumpes ud på underlaget i baner. Hver ny bane udlægges i den gamle, så snart som muligt, så massen kan flyde sammen til en jævn belægning. Bredden af banen tilpasses blandepumpens kapacitet og lagtykkelsen. Materialet kræver en let mekanisk bearbejdning med en spartel for at opnå en maksimal jævnhed. På letbeton skal belægningen være 6–20 mm, kan lægges op til 100 mm hvis armeringsnet anvendes.

Efterbehandling og udtørring

Inden udtørring kan den halvhærdede spartelmasse nemt formes eller skæres. Før der lægges topbelægning, skal det altid sikres, at den underliggende konstruktion er tilstrækkelig tør. Produktet er topbelægningsklar efter 1–3 døgn. Den angivne vejledende værdi forudsætter et tørringsklima på ca. 20 °C, 50 % FR samt luftventilation. Den ny-støbte overflade må ikke udsættes for træk, og skal beskyttes mod direkte sollys og regn.

Opbevaring og emballage

Opbevares på et tørt sted. Opbevaringstiden er 6 måneder fra fremstillingsdatoen i uåbnet original emballage. Fremstillingsdatoen er angivet på emballagen. Produktet leveres i sække med 20 kg, i storsække og bulk.

Restprodukter og beskyttelsesanvisning

Tomme sække afleveres til forbrænding. Overskydende, tørt pulver, der opbevares korrekt, kan anvendes igen. Hærdet materiale deponeres som byggeaffald. Produktet må ikke hældes i afløb. Cement, som indgår i produktet, er kromatreduceret.

Dokument om sundhed, miljø, sikkerhed samt teknisk service

Gældende version af produktblad præsenteres på www.combimix.dk. Tidligere udaterede og daterede versioner er ikke gyldige. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte vores salgsorganisation.

Dette produktblad indeholder generelle anvisninger. Produktet kan anvendes under en række skiftende forhold og forudsætninger. Combimix er ikke ansvarlig for opbevaring, anvendelse i konstruktion, bearbejdning eller udførelse, virkning i forbindelse med effekter med andre produkter, anvendelse betinget af lokale forhold eller andre eksterne faktorer. Combimix er heller ikke ansvarlig, hvis ovennævnte information fejlforklages eller fraviges af brugeren.



19. juni 2023

CM 780 Hurtig Fiberspartel

FALDLÆGNING

FIBERFORSTÆRKET

PUMPEBAR

HURTIGTØRRENDE

CM 780 Hurtig Fiberspartel er en pumpebar, selvudjævnende spartelmasse. Produktet er fiberforstærket og hurtighærdende. Beregnet til spartling af faldbygninger.

Produktspecifikation

Frigivelse af ætsende stoffer	CT (ifølge EN 13813)
Trykstyrkeklasse	C25 (ifølge EN 13813)
Trykstyrke, gennemsnit	35 MPa (ifølge EN 13813)
Bøjningsstyrke, klasse	F5 (ifølge EN 13813)
Bøjningsstyrke, gennemsnit	7 MPa (ifølge EN 13813)
Brandklasse	A1fl (ifølge EN 13813)
RWFC	550 (ifølge EN 13813)
Vedhæftning mod underlag	B1,5 (ifølge EN 13813)
Lagtykkelse	5–100 mm
Lagtykkelse	6–20 mm på letbeton
Kornstørrelse	< 2 mm
Materialeforbrug	1,8 kg/m ² /mm
Tør volumenvægt	1800 kg/m ³
Vandbehov	3,6 l/20 kg
Flydeevne	maks. 135 mm
Arbejdstemperatur	10–25 °C
Blandetid	3 min
Arbejdsklar	10–25 min.
Gangbar	1–3 timer
Belægningsklar (klinker)	12 timer
Topbelægningsklar	1–3 døgn
pH	ca. 11
Vandskade stabil	Ja
Overfladestyrke efter 28 døgn (slebet belastet flade)	> 1,5 MPa (lab.)
Fri krympning	0,03–0,05 %
TVOC 28 døgn	< 10 µg/(m ² h)

