

## Deckshield Finish

### Produktdatablad

#### Produktbeskrivelse

Deckshield Finish er en tokomponent, opløsningsmiddelfri, fleksibel, polyuretanbaseret toplak til Deckshield-systemet. Produktet er ikke UV resistent.

#### Anvendelsesområde

Deckshield Finish anvendes som indfarvet toplak i Deckshield-systemet indendørs.

#### Miljø og sundhed

Deckshield Finish er opløsningsmiddelfri og næsten lugtfri ved påføring og hærkning. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast, kemiske arbejdsmiljøriskici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening mv. skal følges. Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

#### Blandingsforhold

Produktet leveres som A+B. Undlad at dele sæt/komponenter, da det kan ødelægge det færdige resultat.

#### Påføringstemperatur

Anbefalet underlagstemperatur: 10-25°C, dog lavest 5°C og højst 35°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærkning. Temperaturen må ikke falde til under 5°C inden for 24 timer efter påføring.

#### Anvendelsestid

Det færdigblandede produkt skal anvendes inden for 20 minutter ved 20°C. Den tilsvarende tid ved 10°C er 30 minutter.

#### Hærdningstid

	10°C	20°C
Klæbefri	10 timer	6 timer
Gang bar	30 timer	16 timer
Fuld belastning	36 timer	24 timer

Produktet er fuldt udhærdet efter 5-7 døgn.

Overfladen må ikke vaskes eller tildækkes i de første 24 timer efter påføring. Høj luftfugtighed i tidligt stadium af hærningen kan forårsage karbonatisering.



### **Farve**

Mid Grey 280  
Dark Grey 281  
Arabian Yellow 354  
Traffic Blue 466  
Tile Red 637  
Forest Green 754  
Traffic Purple 920

Deckshield ED-systemet omfatter også en UV-stabil toplak ved navn Deckshield UV Topcoat.

### **Tørstofindhold**

ca. 100 %

### **Glanstrin**

Blank

### **Vægtfylde**

Base A	ca. 1,50 kg/liter
Hardener B	ca. 1,24 kg/liter
A+B	ca. 1,45 kg/liter

### **Opbevaring**

12 måneder i uåbnet emballage.  
Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C.

### **Emballage**

Produktet leveres som A+B i følgende emballage:  
20 kg (13,8 liter).