

Deckshield SF

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Deckshield SF er en trekomponent, opløsningsmiddelfri, polyuretanbaseret grunder med bindemiddel, der indgår som en del af Deckshield-systemet.

Anvendelsesområde

Deckshield SF er et bindemiddel til Deckshield-systemet. Deckshield SF fuldstrøs med sand for at opnå en skridsikker overflade. Deckshield SF kan også anvendes som primer på beton, spartelmasse og asfalt.

Miljø og sundhed

Deckshield SF er opløsningsmiddelfri. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast, kemiske arbejdsmiljørisici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening mv. skal følges.

Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

Blandingsforhold

4,6 dele Base A blandes med 1 del Hardener B og 1,9 dele filler C, vægtdele.

3,6 dele Base A blandes med 1 del Hardener B og 1,3 dele filler C, volumendele.

Produktet leveres som A+B+C. Undlad at dele sæt/komponenter, da det kan ødelægge det færdige resultat. OBS. Blande altid produktet (A+B+C) med boremaskine, og ikke manuelt.

Påføringstemperatur

Anbefalet underlagstemperatur: 10-25°C, dog lavest 5°C og højst 35°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærkning. Temperaturen må ikke falde til under 5°C inden for 24 timer efter påføring.

Anvendelsestid

Det færdigblandede produkt skal anvendes inden for 20 minutter ved 20°C. Den tilsvarende tid ved 10°C er 30 minutter.

Hærkningstid

	10°C	20°C
Klæbefri	10 timer	5 timer
Gångbar	30 timmar	16 timmar
Belægges inden	36 timer	24 timer

Produktet er fuldt udhærdet efter 5-7 døgn.

Overfladen må ikke vaskes eller tildækkes i de første 24 timer efter påføring. Høj luftfugtighed i tidligt stadium af hærningen kan forårsage karbonatisering.



Farve

Upigmenteret

Tørstofindhold

ca. 100 %

Glanstrin

Blank

Vægtfylde

Base A	ca. 1,60 kg/liter
Hardener B	ca. 1,24 kg/liter
Filler C	ca. 2,65 kg/liter
A+B+C	ca. 1,80 kg/liter

Opbevaring

12 måneder i uåbnet emballage.
Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C.

Emballage

Produktet leveres som A+B+C i følgende emballage:
30 kg (16,7 liter).