

## Flowcoat TL

### Produktdatablad

#### Produktbeskrivelse

Flowcoat TL er et ensfarvet, tokomponent, opløsningsmiddelfrit epoxyprodukt til tyndlagsbelægning/tykfilmmaling af gulvoverflader.

#### Anvendelsesområde

Flowcoat TL anvendes som betonbeskyttelse på steder, hvor der stilles krav om en ekstra god evne til at modstå såvel mekanisk som kemisk belastning. De færdige overflader bliver jævne, tætte og rengøringsvenlige.

#### Miljø og sundhed

Flowcoat TL er opløsningsmiddelfri og næsten lugtfri ved påføring og hærkning. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast og kemiske arbejdsmiljørisici mv. skal følges. Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

#### Blandingsforhold

3,3 vægtdele Base A blandes med 1 vægtdel Hardener B.

2,4 volumendele Base A blandes med 1 volumendel Hardener B.

Bland altid produkterne (A+B) med en boremaskine, og ikke manuelt.

#### Påføringstemperatur

Det anbefales, at underlagstemperaturen ligger mellem 15 og 25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærkning. Temperaturen må ikke falde til under 5°C inden for 24 timer efter påføring.

#### Anvendelsestid

Det færdigblandede produkt skal bruges inden for 30 minutter ved 20°C. Ved højere temperaturer forkortes tiden.

#### Hærdningstid

Overmalbar 10 timer ved 20°C

Gangbar 15 timer ved 20°C

Produktet er fuldt udhærdet efter 5-7 døgn.

Overfladen må ikke vaskes eller tildækkes i de første 24 timer efter påføring. Høj luftfugtighed i tidligt stadium af hærningen kan forårsage karbonatisering.



### **Farve**

Yellow Grey 217  
Goosewing Grey 222  
Mid Grey 280  
Beige 326  
Yellow 340  
Sky Blue 452  
Tile Red 637  
Emerald Green 740

Specialfarver fremstilles på anmodning.

### **Tørstofindhold**

ca. 100%

### **Glanstrin**

Blank

### **Vægtfylde**

Base A	ca. 1,46 kg/liter
Hardener B	ca. 1,05 kg/liter
A+B	ca. 1,33 kg/liter

### **Opbevaring**

12 måneder i uåbnet emballage.  
Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C.

### **Emballage**

Produktet leveres som A+B i følgende emballage:  
11,6 kg (8,7 liter).