

## Flowcrete Multipack Cove (filler C)

### Produktdatablad

#### Produktbeskrivelse

En firkomponent, opløsningsmiddelfri, polyuretanbaseret sokkel-/hulkelmasse. Sammen med Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A, Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B og Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D bliver den til systemet Flowcrete Cove.

#### Anvendelsesområde

Flowcrete Cove er fremstillet specielt til brug som **sokkel-/hulkelmasse** til systemerne Flowcrete RT, Flowcrete MF og Flowcrete SL.

#### Miljø og sundhed

Flowcrete Multipack Cove Filler C indeholder calciumhydroxid og cement. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast, kemiske arbejdsmiljørisici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening mv. skal følges.

Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

#### Blandingsforhold

Sæt-størrelse	Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A	Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B	Flowcrete Multipack Cove Filler C	Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D (pigmenteret)
Mid Grey (new) og Cream (new):				
25.5 kg	1.2 kg	1.25 kg	22.05 kg	1.0 kg
(12.1 L)	(1.2 L)	(1 L)	(8.5 L)	(0.4 L)
Alle andre standardfarver				
25.0 kg	1.2 kg	1.25 kg	22.05 kg	0.5 kg
(11.9 L)	(1.2 L)	(1 L)	(8.5 L)	(0.2 L)

Du finder flere oplysninger på produktbladene:  
Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A  
Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B  
Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D

Produkterne leveres som A+B+C+D. **Undlad at dele** sæt/komponenter, da det kan ødelægge det færdige resultat.



Der findes to forskellige hærder, og valget af hærder afhænger af påføringstemperaturen i lokalet:  
**Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B (10-25):** påføringstemperatur 10-25°C.  
**Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B (20-35):** påføringstemperatur 20-35°C.  
Sørg for at vælge den rette hærder, der passer til påføringsforholdene.

### **Påføringstemperatur**

Det anbefales, at underlagstemperaturen ligger mellem 15 og 25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærdning. Temperaturen må ikke falde til under 5°C inden for 24 timer efter påføring.

### **Anvendelsestid**

Det færdigblandede produkt skal anvendes inden for 15 minutter ved 20°C. Ved højere temperaturer forkortes tiden.

### **Hærdningstid**

Gangbar/overmalbar	16 timer ved 20°C
Let trafik	24 timer ved 20°C
Tung trafik	48 timer ved 20°C

Produktet er fuldt udhærdet efter 3-5 døgn.

Overfladen må ikke tildækkes eller vaskes i de første 36 timer efter påføring.

### **Farve**

Mid Grey  
Ochre  
Cream  
Red  
Mustard  
Dark Green

**Note:** Mid Grey (new) og Crem (new) leveres i pigment pakke på 1 kg. Alle andre standardfarver samt ældre versioner af Mid Grey og Cream kommer i pigment pakke på 0,5 kg

### **Tørstofindhold**

ca. 100%

### **Glanstrin**

Mat

### **Vægtfylde**

Flowcrete Multipack Cove Filler C	ca. 2,6 kg/liter
Flowcrete Cove (A+B+C+D)	ca. 2,1 kg/liter

### **Opbevaring**

Flowcrete Multipack Cove Filler C: 6 måneder i uåbnet emballage. De øvrige komponenter i systemet har en holdbarhed på 12 måneder i uåbnet emballage.  
Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C.



Produktet må ikke opbevares på steder, hvor der er store temperaturudsving, da dette kan medføre kondensering i sækkene, hvilket får cementen til at "klumpe".

**Emballage**

Flowcrete Multipack Cove Filler C leveres i følgende emballage:  
22,05 kg (8,5 liter).

<b>CE</b>	
11	
EN 13813 A1.0-B2.8-IR20.0 Synthetic screed material for use internally in buildings	
Reaction to fire: B <sub>fl</sub> - s1	Wear resistance: A 1
Impact resistance: IR 20.0	Bond strength: B 2.8