

Flowcrete Multipack MF/SL (filler C)

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

En firkomponent, opløsningsmiddelfri, polyuretanbaseret gulvbelægning. Sammen med Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A, Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B og Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D bliver den til systemerne Flowcrete MF og Flowcrete SL.

Anvendelsesområde

Flowcrete MF og Flowcrete SL er fremstillet specielt til brug i industrier, hvor der stilles høje krav til kemikalie- og varmeresistens, og hvor der ønskes en glat overflade.

Miljø og sundhed

Flowcrete Multipack MF/SL Filler C indeholder calciumhydroxid og cement. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende kemiske arbejdsmiljorisici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening mv. skal følges.

Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

Blandingsforhold

Sæt- størrelse	Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A	Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B	Flowcrete Multipack MF/SL Filler C	Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D (pigmenteret)
Mid Grey (new) og Cream (new): 17,5 kg (9,3 L)	2,4 kg (2,4 L)	2,5 kg (2 L)	11,6 kg (4,5 L)	1,0 kg (0,4 L)
Alle andre standardfarver 17 kg (9,1 l)	2,4 kg (2,4 l)	2,5 kg (2 l)	11,6 kg (4,5 l)	0,5 kg (0,2 l)

Du finder flere oplysninger på produktbladene:

Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A
Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B
Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D

Produkterne leveres som A+B+C+D. **Undlad at dele** sæt/komponenter, da det kan ødelægge det færdige resultat.



Der findes to forskellige hærder, og valget af hærder afhænger af påføringstemperaturen i lokalet:
Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B (10-25): påføringstemperatur 10-25°C.
Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B (20-35): påføringstemperatur 20-35°C.
Sørg for at vælge den rette hærder, der passer til påføringsforholdene.

Påføringstemperatur

Det anbefales, at underlagstemperaturen ligger mellem 15 og 25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærkning. Temperaturen må ikke falde til under 5°C inden for 24 timer efter påføring.

Anvendelsestid

Det færdigblandede produkt skal anvendes inden for 10 minutter ved 20°C. Ved højere temperaturer forkortes tiden.

Hærdningstid

Gangbar/overmalbar	16 timer ved 20°C
Let trafik	24 timer ved 20°C
Tung trafik	48 timer ved 20°C

Produktet er fuldt udhærdet efter 3-5 døgn.

Overfladen må ikke tildækkes eller vaskes i de første 36 timer efter påføring.

Farve

Mid Grey
Ochre
Cream
Red
Mustard
Dark Green

Note: Mid Grey (new) og Crem (new) leveres i pigment pakke på 1 kg. Alle andre standardfarver samt ældre versioner af Mid Grey og Cream kommer i pigment pakke på 0,5 kg

Tørstofindhold

ca. 100%

Glanstrin

Mat

Vægtfylde

Flowcrete Multipack MF 2-4 mm Filler C	ca. 2,6 kg/liter
Flowcrete MF/Flowcrete SL (A+B+C+D)	ca. 1,90 kg/liter

Opbevaring

Flowcrete Multipack MF 2-4 mm Filler C: 6 måneder i uåbnet emballage. De øvrige komponenter i systemet har en holdbarhed på 12 måneder i uåbnet emballage.
Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C. Produktet må ikke opbevares på steder, hvor der er store temperaturudsving, da dette kan medføre kondensering i sækkene, hvilket får cementen til at "klumpe".



Emballage

Flowcrete Multipack MF/SL Filler C leveres i følgende emballage:
11,6 kg (4,5 liter)

CE	
08	
EN 13813 A1.0-B2.8-IR15.0 Synthetic screed material for use internally in buildings	
Reaction to fire: B _{fl} - s1	Wear resistance: A 1
Impact resistance: IR 15.0	Bond strength: B 2.8