

Flowfast 319

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Flowfast 319 er en mellemviskos, UV-resistent, svagt farvet, klar 2-komponents hærdeplast, der er baseret på metylmetakrylat (MMA). Produktet anvendes på steder, hvor gulvene udsættes for meget vand, f.eks. udendørs eller i fødevareindustrien. Når produktet er godt hærdet, ses farvningen ikke.

Anvendelsesområde

Flowfast 319 anvendes som toplak til Flowfast -gulvbelægninger i vandbelastede produktionslokaler samt udendørs. På steder, hvor det kan forekomme, at der spildes aggressive kemikalier (f.eks. benzin eller lignende), anbefales to lag Flowfast 304 som toplak.

Bemærk!

Flowfast 319 kan få en mælkeagtig misfarvning, hvis produktet udsættes for en kontinuerlig vandbelastning, specielt varmt vand. Sørg derfor for, at overskydende vand løber ud i afløb og render og ikke bliver liggende på gulvet.

Miljø og sundhed

Passende beskyttelsestøj, -handsker og -briller skal bæres ved blanding og påføring af Flowfast 319. Hvis produktet kommer i øjnene, skal de skylles i lang tid, og en læge skal konsulteres. Hvis du får produktet på huden, skal den straks vaskes med sæbe og vand. Arbejdstilsynets forskrifter vedrørende hærdeplast, kemiske arbejdsmiljørisici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening m.v. skal følges.

Flowfast 319 er brandfarlig. Hold produktet væk fra åben ild og alle former for antændelseskilder, og undgå at ryge.

Yderligere information findes i sikkerhedsdatabladet til Flowfast 319.

Blandingsforhold/påføringstemperatur

Temperatur	% Flowfast Katalysator i vægt
30 °C	1,0 %
20 °C	1,5 %
10 °C	3,0 %
0 °C	5,0 %
-10 °C	5,0 % + Flowfast 404



Påføring

Forarbejde

Underlaget, som skal toplakeres, skal være tørt, rent og fri for støv og anden forurening.

Blanding

Før brug skal Flowfast 319 blandes godt for at få en jævn fordeling af paraffinen i produktet. Derefter blandes Flowfast 319 omhyggeligt med katalysatoren iht. ovenstående tabel.

Påføring

Når katalysatoren er blandet i, hældes Flowfast 319 ud på gulvet i en stribe og fordeles med en rulle eller gummiskraber og rulle.

Forbrug: mellem 0,3 og 0,8 kg/m² afhængigt af belægningens struktur. Bland små portioner for hele tiden at arbejde med frisk materiale og derved undgå eventuel blæredannelse i toplakken.

Åbentid

Det færdigblandede produkt skal bruges inden for 15 minutter ved 20 °C. Ved højere temperaturer forkortes tiden.

Hærdningstid

Gangbar efter ca. 30-60 minutter ved 20 °C.

Farve

Transparent svagt farvet.

Tørstofindhold

Ca. 100 %.

Vægtfylde

Ved 25 °C 0,98 kg/l.

Opbevaring

6 måneder i ubrudt emballage.

Opbevaringstemperatur mellem 15°C og 20°C.

Emballage

Produktet leveres i følgende emballager:

20 kilo

180-kilo-tønde