

Flowfresh Primer

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Flowfresh Primer er en tokomponents, opløsningsmiddelfri, polyuretanbaseret primer, der er tilsat et specielt udvalgt fyldstof.

Anvendelsesområde

Flowfresh Primer er en specialfremstillet primer til beton og cementunderlag under Flowcrete RT på steder med høj kontinuerlig termisk belastning.

OBS! På porøse underlag skal to stryg af Flowfresh Primer påføres.

Miljø og sundhed

Flowfresh Primer er opløsningsmiddelfri og næsten lugtfri ved påføring og hærkning. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast og kemiske arbejdsmiljørisici mv. skal følges. Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

Blandingsforhold

1,04 vægtdele Base A blandes med 1 vægtdel Hardener B og 0,57 vægtdele Filler C.
1,30 vægtdele Base A blandes med 1 vægtdel Hardener B og 0,31 vægtdele Filler C.
Produkterne leveres som A+B+C. Undlad at dele sæt/komponenter, da det kan ødelægge det færdige resultat.

Påføringstemperatur

Den anbefalede underlagstemperatur er 15-25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærkning.

Påføring

Hæld Hardener B og Base A i en spand, og tøm de enkelte spande helt. Bland med en langsomt roterende boremaskine med omrører, indtil blandingen er homogen. Tilsæt derefter Filler C under omrøring, og sørg for, at der ikke blandes for meget luft i.

Påfør produktet umiddelbart efter blanding med en dobbeltsidet gummiskraber og/eller rulle.

Anvendelsestid

Det færdigblandede produkt skal bruges inden for 20 minutter ved 20°C. Ved højere temperaturer forkortes tiden. Ovenstående tid gælder kun hvis produktet hældes ud på gulvet efter påføring. Hældes produktet ikke ud direkte, forkortes tiden.

Hærdningstid

Gangbar 10 timer ved 20°C
Overmalbar 15 timer ved 20°C
Produktet er fuldt udhærdet efter 5-7 døgn.



Ovenstående tider kræver en relativ luftfugtighed på under 70% og god ventilation.

Farve

Upigmenteret

Tørstofindhold

ca. 88%

Glanstrin

Blank

Vægtfylde

Base A	ca. 1,00 kg/liter
Hardener B	ca. 1,25 kg/liter
Filler C	ca. 2,3 kg/liter
A+B+C	ca. 1,40 kg/liter

Opbevaring

Filler C: 6 måneder i uåbnet emballage.
Base A og Hardener B: 12 måneder i uåbnet emballage.
Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C.

Emballage

Produktet leveres som A+B+C i følgende emballage:
6,0 kg (4,3 liter)