

## Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A Hardener B Filler D (pigm.)

### Produktdatablad

#### Produktbeskrivelse

Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A, Hardener B og Filler D er komponenter til en firekomponent, opløsningsmiddelfri, polyuretanbaseret gulvbelægning.

I Multipack-systemerne er Base A, Hardener B og Filler D fælles for Flowcrete MF, Flowcrete SL, Flowcrete RT og Flowcrete Cove. Det, der adskiller disse produkter, er den systemspecifikke filler Flowcrete Multipack MF/SL, Flowcrete Multipack RT og Flowcrete Multipack Cove.

#### Anvendelsesområde

Flowfresh/Flowcrete Multipack-produkterne er fremstillet specielt til brug i industrier, hvor der stilles høje krav til kemikalie- og varmeresistens.

#### Miljø og sundhed

Flowfresh/Flowcrete Multipack A+B+D er opløsningsmiddelfri. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende kemiske arbejdsmiljørisici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening mv. skal følges.

Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

#### Blandingsforhold

Du finder oplysninger om blandingsforholdene på de respektive produktblade for Filler C:  
Flowcrete Multipack MF/SL  
Flowcrete Multipack RT  
Flowcrete Multipack Cove

Base A skal røres op eller rystes før brug (der kan forekomme bundfældning under transport). Hvis Base A leveres i IBC, skal der bruges en omrører beregnet specielt til IBC. Opbland produktet mindst 5 minutter før brug og mindst 1 gang hver anden time i det tidsrum, hvor påføringen sker.

Produktet leveres som A+B+C+D. **Undlad at dele** sæt/komponenter, da det kan ødelægge det færdige resultat.

#### Påføringstemperatur

Den anbefalede underlagstemperatur er 15-25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærkning. Temperaturen må ikke falde til under 5°C inden for 24 timer efter påføring.



Der findes to forskellige hærder, og valget af hærder afhænger af påføringstemperaturen i lokalet:  
**Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B (10-25):** påføringstemperatur 10-25°C.  
**Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B (20-35):** påføringstemperatur 20-35°C.  
Sørg for at vælge den rette hærder, der passer til påføringsforholdene.

### **Farve**

Mid Grey  
Ochre  
Cream  
Red  
Mustard  
Dark Green

**Note:** Mid Grey (new) og Crem (new) leveres i pigment pakke på 1 kg. Alle andre standardfarver samt ældre versioner af Mid Grey og Cream kommer i pigment pakke på 0,5 kg

### **Tørstofindhold**

Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A	ca. 70%
Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B	ca. 100%
Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D	ca. 100%

### **Hærdningstid**

Gangbar/overmalbar	16 timer ved 20°C
Let trafik	24 timer ved 20°C
Tung trafik	48 timer ved 20°C

### **Glanstrin**

Mat

### **Vægtfylde**

Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A	ca. 1,0 kg/liter
Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B	ca. 1,25 kg/liter
Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D	ca. 2,5 kg/liter

### **Opbevaring**

12 måneder i uåbnet emballage.

Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C.

Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A må ikke opbevares på steder, hvor der er store temperaturudsving, eller i direkte sollys, da det kan medføre kondensering i emballagen og bundfældning.

### **Emballage**

Produkterne leveres i følgende emballage:

Flowfresh/Flowcrete Base A

1,2 kg	(1,2 liter) – <i>Bruges sammen med Flowcrete Multipack Cove (filler C)</i>
2,4 kg	(2,4 liter)
1.000 kg	(1.000 liter)



#### Flowfresh/Flowcrete Hardener B (10-25)

1,25 kg (1,0 liter) – *Bruges sammen med Flowcrete Multipack Cove (filler C)*  
2,5 kg (2,0 liter)  
1.150 kg (920 liter)

#### Flowfresh/Flowcrete Hardener B (20-35)

1,25 kg (1,0 liter) – *Bruges sammen med Flowcrete Multipack Cove (filler C)*  
2,5 kg (2,0 liter)  
1.125 kg (900 liter)

#### Flowfresh/Flowcrete Filler D

1,0 kg (0,4 liter) - Mid Grey (new) og Cream (new)  
0,5 kg (0,2 liter) - Alle andre standardfarver