

## M Bond

### Produktdatablad

#### Produktbeskrivelse

M Bond er en opløsningsmiddelfrit, epoxybaseret tokomponentsbetonlim. Produktet har god vedhæftning på beton, cement og cementbaseret flydespartelmasse.

#### Anvendelsesområde

M Bond anvendes som betonlim ved påstøbninger på eksisterende betonmateriale.

#### Miljø og sundhed

M Bond er opløsningsmiddelfri og næsten lugtfri ved påføring og hærdning. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast og kemiske arbejdsmiljørisici m.v. skal følges. Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

#### Blandingsforhold

3 vægtdele Base A blandes med 1 vægtdel Hardener B.  
2 volumendele Base A blandes med 1 volumendel Hardener B.

#### Påføringstemperatur

Den anbefalede underlagstemperatur er 15-25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærdning. Temperaturen må ikke falde til under 5°C inden for 24 timer efter påføring.

#### Påføring

Underlaget skal omhyggeligt sandblæses og støvsuges inden påføring.

Hæld Hardener B i Base A, og tøm emballagen helt. Bland med en langsomt roterende boremaskine med omrører, indtil blandingen er homogen. Sørg for, at der ikke blandes for meget luft i.

Påfør produktet umiddelbart efter blanding med en dobbeltsidet gummiskrabber og/eller rulle.

**BEMÆRK!** Påstøbning **skal** foretages på uhærdet (flydende) eller klæbrig M Bond, ikke på udhærdede overflader, da påstøbningen i modsat fald vil delamineres.

#### Anvendelsestid

60 minutter ved 20°C.

#### Materialeforbrug

ca. 0,45 kg/m<sup>2</sup>.



### **Hærdningstid**

Klæbefri ved 20°C                      ca. 6 timer  
Fuldt udhærdet ved 20°C              5-7 døgn

### **Farve**

Rød.

### **Tørstofindhold**

ca. 100%

### **Glanstrin**

Blank

### **Massefylde**

Base A                      ca. 1,4 kg/liter.  
Hardener B                ca. 0,95 kg/liter.  
A+B                         ca. 1,3 kg/liter.

### **Opbevaring**

12 måneder i uåbnet emballage.  
Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C.

### **Emballage**

Produktet leveres som A+B i følgende emballager:  
6,0 kg (4,6 liter)