

Mondéco Crystal/Exotic/Classic

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Mondéco Crystal/Exotic/Classic er en firekomponent, opløsningsmiddelfri, epoxybaseret terrazzobelægning.

Anvendelsesområde

Mondéco Crystal/Exotic/Classic er en dekorativ gulvbelægning, der er egnet til kommercielle og offentlige overflader som f.eks. flyvepladser, gallerier m.m.

Miljø og sundhed

Mondéco Crystal/Exotic/Classic er opløsningsmiddelfri og praktisk taget lugtfri ved påføring og hærdning. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast og kemiske arbejdsmiljørisici mv. skal følges.

Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

Blandingsforhold

Pakkerne leveres i A+B+C+D for at opnå maksimal funktion. Sættene/komponenterne må ikke deles, da dette kan ødelægge det endelige resultat.

Bland altid produkterne (A+B) med en boremaskine, ikke manuelt. Ved tilsætning af plasten i filleren (C og D) skal der anvendes tvangsblender.

Påføringstemperatur

Den anbefalede underlagstemperatur er 15-25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærdning. Temperaturen må ikke falde til under 5°C inden for 24 timer efter påføring.

Anvendelsestid

Det færdigblandede produkt skal bruges inden for 30 minutter ved 20°C eller inden for 45 minutter ved 10°C. Ved højere temperaturer forkortes tiden.

Hærdningstid

Kan betrædes efter ca. 16 timer ved 20°C.

Skal hærde i 48 timer ved 20°C, før slibningen påbegyndes. Hvis temperaturen er væsentligt højere end 20°C, er det muligt at slibe tidligere.

Produktet er fuldt udhærdet efter 5-7 døgn.

Farve

Valg af underlagsfarve og filler gøres ved "pick and mix"-metoden, dvs. systemet er ikke fastlagt på forhånd kunden vælger underlagsfarve og den fillermix som ønskes.

Bindemidlet (A+B) findes i 10 standardfarver; Provance, Palm, Rock, Sand, Rosewood, Leaf Green, Foliage, Snow, Feather og Rosebud.

Mondéco Filler C er den samme uanset hvilket system man vælger og består af fint fillermateriale.

Det grove fillermateriale (D) er det som giver mønstret på gulvet, og findes i 3 varianter:

- Mondéco Crystal – består af transparent krystal glas.
- Mondéco Exotic – består af transparent krystal glas, blandet med perlemor eller farvet glas. 6 standardblandninger; Emerald, Sapphire, Quantum, Pearl, Platinum og Agate.
- Mondéco Classic – består af marmor, og findes i 8 standardblandninger; Cupid, Apollo, Vulcan, Atlas, Saturn, Pluto, Jupiter og Mercury.

I tilfælde, hvor der kræves farvestabilitet i et projekt, der løber over lang tid, skal Flowcrete kontaktes før første installation. Det anbefales at afgive bestilling på hele projektet, som efterfølgende leveres i delleverancer, for at undgå farveforskelle. Brug altid et og samme batchnummer til et projekt, hvis intet andet er oplyst.

Tørstofindhold

ca. 100%

Glanstrin

Matt

Vægtfylde

Komponent A ca. 1,22 kg/liter

Komponent B ca. 1,04 kg/liter

A+B+C+D ca. 2,25 kg/liter

Opbevaring

12 måneder i uåbnet emballage.

Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C.

Emballage

Produktet leveres som A+B+C+D i følgende emballage:

45,0 kg (20,0 liter)

90,0 kg (40,0 liter)

De tekniske data, vi udarbejder, er, ligesom vores anvisninger og anbefalinger, alle baseret på utallige forsøg og på vores erfaring. De er beregnet til at hjælpe forbrugeren med at finde de optimale arbejdsmetoder og opnå de bedst mulige resultater. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som forbrugeren opnår ved brug af produktet.