

## Mondéco pigmenteret Grout

### Produktdatablad

#### Produktbeskrivelse

Mondéco pigmenteret Grout er et tokomponents, opløsningsmiddelfri, epoxybaseret poretætningsmiddel til Mondéco-terazzogulve.

#### Anvendelsesområde

Mondéco pigmenteret Grout anvendes som poretætningsmiddel til Mondéco-terazzogulve.

#### Miljø og sundhed

Mondéco pigmenteret Grout er opløsningsmiddelfri og næsten lugtfri ved påføring og hærning. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast og kemiske arbejdsmiljørisici mv. skal følges. Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

#### Blandingsforhold

4,4 vægtdele Base A blandes med 1 vægtdel Hardener B.  
3,0 volumendele Base A blandes med 1 volumedel Hardener B.

Bland altid produkterne (A+B) med en boremaskine, ikke manuelt.

#### Påføringstemperatur

Den anbefalede underlagstemperatur er 15-25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærning. Temperaturen må ikke falde til under 5°C inden for 24 timer efter påføring.

#### Anvendelsestid

Det færdigblandede produkt skal bruges inden for 30 minutter ved 20°C eller inden for 45 minutter ved 10°C. Ved højere temperaturer forkortes tiden.

#### Hærningstid

Kan betrædes efter ca. 16 timer ved 20°C.

Skal hærde i 24 timer ved 20°C, før den sidste slibning foretages. Hvis temperaturen er væsentligt højere end 20°C, er det muligt at slibe tidligere.

Produktet er fuldt udhærdet efter 5-7 døgn.

#### Farve

Fås i samme farver som til Mondéco-belægning.

#### Tørstofindhold

ca. 100%

#### Glanstrin

Blank



### **Vægtfylde**

Komponent A ca. 1,50 kg/liter

Komponent B ca. 1,04 kg/liter

A+B ca. 1,40 kg/liter

### **Opbevaring**

12 måneder i uåbnet emballage.

Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C.

### **Emballage**

Produktet leveres som A+B i følgende emballage:

1,5 kg (1,1 liter)