

PU Anti-Slip Additive

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Granulat, som tilsættes i Flowseal PU Matt (Ultra) for at øge skridsikringen.

Anvendelsesområde

Øger skridsikringsgraden til R10, som er godkendt af det tyske BGIA institut i overensstemmelse med DIN standard 51130.

Miljø og sundhed

PU Anti-Slip Additive er et opløsningsmiddelfrit produkt. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast, kemiske arbejdsmiljørisici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening mv. skal følges.

Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

Blandingsforhold

1 x 440g PU Anti-Slip Additive blandes med 1 x 5 l Flowseal PU Matt (Ultra) Base A, derefter tilsættes 1 x 0,5 l Flowseal PU Matt (Ultra) Hardener B.

Blanding

Ryst både Base A og Hardener B, hæld derefter Base A i et passende blandingskar, og tilsæt PU Anti-Slip Additive. Bland grundigt med en langsomt roterende boremaskine med omrører i ca. 2 minutter, og sørg for, at der ikke blandes luft i. Tilsæt Flowseal PU Matt (Ultra) Hardener B, og bland i yderligere 2 minutter.

Påfør materialet, som det beskrives i produktdatabladet til Flowseal PU Matt (Ultra).

OBS! Når PU Anti-Slip Additive anvendes, skal der altid påføres endnu et lag med Flowseal PU Matt (Ultra) uden PU Anti-Slip Additive.

Materialet skal blandes op af og til under påføring, for at det skal blive homogent.

Påføring

Se produktdatabladet til Flowseal PU Matt (Ultra)

Vægtfylde

PU Anti-Slip Additive ca. 2,50 kg/liter

Opbevaring

Ubegrænset i ubrudt emballage. Skal beskyttes mod fugt og kulde.

Emballage

Produktet leveres:
440g