

Peran WW

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Peran WW er en vandfortyndbar, tokomponents, opløsningsmiddelfri epoxymaling til maling af vægge og lofter.

Anvendelsesområde

Peran WW anvendes til maling af vægge og lofter indendørs, på steder hvor overflader udsættes for kemisk og mekanisk påvirkning, og på steder hvor man stiller høje krav til hygiejne.

Miljø og sundhed

Peran WW er opløsningsmiddelfri og næsten lugtfri ved påføring og hærkning. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast og kemiske arbejdsmiljørisici mv. skal følges. Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

Blandingsforhold

1 vægtdel Base A blandes med 1,4 vægtdele Hardener B.

1 volumendel Base A blandes med 1 volumendele Hardener B.

Bland altid produkterne (A+B) med en boremaskine, og ikke manuelt.
Op til 10% (vægt%) vand kan tilsættes på A+B.

Påføringstemperatur

Den anbefalede underlagstemperatur er 15-25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærkning.

Anvendelsestid

Det færdigblandede produkt skal bruges inden for 40 minutter ved 20°C. Ved højere temperaturer forkortes tiden.

Hærkningstid

Overmalbar 8 timer ved 20°C

Lav luftfugtighed, maks. 70% RF, og god ventilation er en forudsætning for, at ovenstående tider kan overholdes.

Produktet er fuldt udhærdet efter 5-7 døgn.

Farve

White 050

Silver Grey 204

Magnolia 302

Vanilla Yellow 323

Ice Blue 413

Polar Green 713



Tørstofindhold

ca. 75%

Glanstrin

Blank

Vægtfylde

Base A ca. 1,08 kg/liter

Hardener B ca. 1,48 kg/liter

A+B ca. 1,28 kg/liter

Opbevaring

12 måneder i uåbnet emballage.

Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C.

Emballage

Produktet leveres som A+B i følgende emballage:

6,8 kg (5,3 liter)